

 容百锂电		文件名称		S701产品规格书	
文件编号	WI-RD-1306-001	发行部门	研发部	版本	A0
文件密级		页 码	共2页第1页	生效日期	
拟 制		审 核		批 准	
日 期		日 期		日 期	
1 定义					
本规格书规定了宁波容百锂电材料有限公司生产的锂离子电池正极材料-镍钴锰酸锂（523）的技术指标、测试方法、包装、产品保质期及搬运、贮存、防护要求。					
2 使用范围					
产品适用性强，通用性好，可广泛应用于各类钢壳、铝壳、聚合物电池产品中。					
3 技术指标					
主要物理指标					
项目	单位	指标	典型值	测试方法或仪器	
外观	/	黑色粉末	/	目测	
振实密度	g/cm ³	≥2.0	2.09	FZS4-4B型振实密度仪	
比表面积	m ² /g	0.42±0.08	0.45	ST-08A型比表面积仪	
H ₂ O	wt%	≤0.040	0.025	KF水分仪	
D10	μm	5.00±2.00	5.00	马尔文MS-2000激光粒度仪 进样器Hydro 2000MU(A)	
D50	μm	8.50±2.00	8.61		
D90	μm	16±3.00	16.00		
Dmax	μm	≤32.00	25.00		
Dmin	μm	≥0.3	0.50		
主要化学指标					
Li	wt%	7.40±0.2	7.40	AAS	
Ni	wt%	30.00±1.00	30.25	GB/T 223.25-1994,丁二酮肟重量法	
Co	wt%	11.60±1.00	11.62	GB/T 223.20-1994,电位滴定测试	
Mn	wt%	16.70±0.75	16.70	容量法	
CO ₃ ²⁻	wt%	≤0.15	0.1085	酸碱滴定法	
OH ⁻	wt%	≤0.15	0.0998		
Fe	ppm	≤50	32	ICP测试	
Cu	ppm	≤30	20		
Na	ppm	≤300	150		
Ca	ppm	≤200	40		
Mg	ppm	≤200	95		
PH	/	11.40±0.40	11.48	PH计	
ROHS	/	欧盟标准	/	第三方测试	
磁性异物 (Fe+Cr+Zn+ex.Ni)	ppm	≤0.025	0.020	ICP测试	
晶体结构					
颗粒形貌	/	球型或类球型	/	日立S-4800扫描电镜(SEM)	
晶体结构	/	无杂相峰	/	X射线衍射仪(XRD)	
电化学性能					
克比容量	mAh/g	≥150	/	扣式半电池, 4.2-3.0V, 25℃0.1C充	
4 包装					
产品采用铝塑膜真空包装，塑料桶盛装，每桶净重25.00Kg±0.02Kg。					
5 产品保质期					
真空密封包装下，置于阴凉干燥处，保质期一年。					
6 搬运、贮存和防护					
6.1 在搬运时避免撞击、倒立；					
6.2 贮存环境清洁、常温、阴凉、干燥；					
6.3 运输中避免日晒、火烤、雨淋；					
6.4 在打开包装袋后立即使用，不能立即使用的，密封后存放，以防吸潮。					




容百锂电

文件名称


S701产品规格书

文件编号	WI-RD-1306-001	发行部门	研发部	版本	A0
文件密级		页 码	共2页第2页	生效日期	
拟 制		审 核		批 准	
日 期		日 期		日 期	

7 附粒度分布图



8 附SEM图



9 附XRD图

